

Cartasol Brown M-2R liquid

Cartasol Braun M-2R flüssig

Brun Cartasol M-2R liquide

$\frac{1}{9}$ SD/RT/IS = 2.38%

Backwater Abwasser Eaux résiduaires	4/5
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	5
Alcohol fastness Alkoholechtheit Solidité à l'alcool	5
Lightfastness Lichtechtheit Solidité à la lumière	1/2
Acid fastness Säureechtheit Solidité aux acides	5
Alkali fastness Alkaliechtheit Solidité aux alkalis	4/5
Reductive Bleachability Reduktive Bleichbarkeit Blanchissabilité réductrice	4
Oxidative Bleachability Oxidative Bleichbarkeit Blanchissabilité oxydante	2

Neutral sized
Neutral gelehmt
Collage en
milieu neutre

0.064%

0.58%

2.38%

7.14%

Electronic copies of paper dyeings do not reflect the original shade.
Please refer to the color coordinates at the bottom right

Typical Properties

Charakteristische Eigenschaften

Propriétés Caractéristiques

Ionic Character Ionogenität Caractère ionique	Cationic Kationisch Cationique
Density (20°C) Dichte (20°C) Masse volumique (20°C)	1.08 g/ml
Viscosity (20°C) Viscosität (20°C) Viscosité (20°C)	< 10 mPa.s
pH (as supplied) pH-Wert (Handelsform) pH (forme commerciale)	2.5 – 4.5

CIELab co-ordinates

CIELab-Koordinaten

Coordonnées CIELab

Depth Farbstärke Concentration	L*	a*	b*	h	C*
0.064%	88.60	2.28	14.27	80.9	14.46
0.58%	76.72	8.93	19.43	65.3	21.38
2.38%	62.39	13.99	22.70	58.3	26.66