


Carta Yellow 3GCL powder

Carta Gelb 3GCL Pulver

Jaune Carta 3GCL poudre

$1/9$ SD/RT/IS = 0.24%

Backwater Abwasser Eaux résiduaires	4	0.064%	
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	5		
Alcohol fastness Alkoholechtheit Solidité à l'alcool	3		
Lightfastness Lichtechtheit Solidité à la lumière	4/5	0.24%	
Acid fastness Säureechtheit Solidité aux acides	5	0.90% 2.5% Fix	
Alkali fastness Alkaliechtheit Solidité aux alkalis	5		
Reductive Bleachability Reduktive Bleichbarkeit Blanchissabilité réductrice	4/5		
Oxidative Bleachability Oxidative Bleichbarkeit Blanchissabilité oxydante	4	1.80% 5.0% Fix	

Neutral sized
Neutral geleimt
Collage en
milieu neutre

Electronic copies of paper dyeings do not reflect the original shade.
Please refer to the color coordinates at the bottom right

Typical Properties

Charakteristische Eigenschaften

Propriétés Caractéristiques

Ionic Character Ionogenität Caractère ionique	Anionic Anionisch Anionique
Bulk Density Schüttdichte Masse volumique apparente	ca. 0.50 g/cm ³
Solubility (20°C) Löslichkeit (20°C) Solubilité (20°C)	> 10g/l
pH (10g/l) pH-Wert (10g/l) pH (10g/l)	7.5 – 8.5

CIELab co-ordinates

CIELab-Koordinaten

Coordonnées CIELab

Depth Farbstärke Concentration	L*	a*	b*	h	C*
0.064%	92.46	-4.80	36.10	97.6	36.41
0.24%	90.44	-2.97	56.12	93.0	56.20
0.90%	86.37	4.63	75.07	86.5	75.22