



Cartasol Yellow 3GSFN liquid

Cartasol Gelb 3GSFN flüssig

Jaune Cartasol 3GSFN liquide

$1/9$ SD/RT/IS = 0.62%

Backwater Abwasser Eaux résiduaires	4/5	0.041%	Neutral sized Neutral gelehmt Collage en milieu neutre 
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	4/5		
Alcohol fastness Alkoholechtheit Solidité à l'alcool	3/4		
Lightfastness Lichtechtheit Solidité à la lumière	3/4	0.15%	
Acid fastness Säureechtheit Solidité aux acides	5		
Alkali fastness Alkaliechtheit Solidité aux alkalis	4/5	0.62%	
Reductive Bleachability Reduktive Bleichbarkeit Blanchissabilité réductrice	5		
Oxidative Bleachability Oxidative Bleichbarkeit Blanchissabilité oxydante	5	1.86% 1.5% Fix	

Electronic copies of paper dyes do not reflect the original shade.
Please refer to the color coordinates at the bottom right

Typical Properties

Charakteristische Eigenschaften

Propriétés Caractéristiques

Ionic Character Ionogenität Caractère ionique	Anionic Anionisch Anionique
Density (20°C) Dichte (20°C) Masse volumique (20°C)	1.07 g/ml
Viscosity (20°C) Viscosität (20°C) Viscosité (20°C)	70 mPa.s
pH (as supplied) pH-Wert (Handelsform) pH (forme commerciale)	6.5 – 8.5

CIELab co-ordinates

CIELab-Koordinaten

Coordonnées CIELab

Depth Farbstärke Concentration	L*	a*	b*	h	C*
0.041%	94.24	-3.91	20.41	100.8	20.78
0.15%	93.11	-5.51	36.91	98.5	37.32
0.62%	90.77	-3.68	56.15	93.7	56.27